'22/11/4 4:06 PM

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地No.	1 L147浅玉(ベージュ)	2 対比品(クロ)	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L0842:2021		変退色								
	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	酸	変退色								
				汚染								
			アルカリ	変退色								
				汚染								
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ		乾燥								
				湿潤								
	水 (級)	JIS L0846:2004		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング (級)	JIS L0860:2020 A-1法		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
	塩素処理水 (級)	JIS L0884:1996 B法		変退色								
	昇華 (級)	JIS L0854:2013		変退色								
				汚染								
ホルムアルデヒド		JIS L1041:2011 B法		ppm								
寸法変化率(%)・物性	浸せき法	JIS L1096:2010 D法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング (級)	JIS L1076:2012 ICI試験機法		5時間								
	接触冷温感 〔q・max〕 (W/cm²)	温度検出器と試験片の温度差 ΔT=20℃		表面初期	0.276	0.220						
				表面処理後	-	-						
	吸水性 (秒)	JIS L1907:2010 滴下法		初期								
				処理後								
	速乾性 (%)	拡散性残留水分率		初期								
				処理後								
	混用率 (%)	JIS L1030-2:2012										

備考 依頼者指定項目

色	1 L147浅玉(ベージュ)	2 対比品(クロ)	3	4	5	6	7	8
生地見本								

納入先	
会社名	
担当者	
分類コード	
商品コード	

納入者	
納入者コード	
会社名	平湖市三禾染整股份有限公司
担当者	汤伟
所在地	浙江省平湖市城西路899号
品名	30/1 NY100 SOCOOL
品番	shyh220929
検測品:SOCOOL 対比品:Highcool-N	
色数	2点
依頼書記載混用率(%)	

判定	
適用規格	
染色堅牢度	合格(色)・不合格(色)
ホルムアルデヒド	合格(色)・不合格(色)
物性	

試験機関名	上海申磐奈辛格検測技術有限公司 一般財団 メンケン品質検査協會 法人 上海試験センター 上海市閔行区都会路1885号3F TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734
受付	2022年 10月 24日
発行	2022年 11月 04日
	報告書 No.SH- 2256697-1/1

処理	作成	担当	確認
	周晓雯	黄培莉	小林

添付白布	
混用率(%) JIS L 1030-2:2012	

当センターの書面による承認を経ずに試験報告書のコピー(全文コピーを除く)はご遠慮下さい